

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ТАМБУРФЛЕКС

TAMBOURFLEX ADHESION PRIMER

КОДОВЫЙ НОМЕР
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

737-000

TAMBOURFLEX ADHESION PRIMER –продукт на основе специальных акриловых смол. Разработан специально для обеспечения высокой адгезии в высококачественных системах окраски .

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отличная пенетрация (впитывание) в стены, включая бетон. Хорошая стойкость к щелочным подложкам.

Применяется в качестве адгезионного грунта для систем TAMBOURFLEX , SUPERCRYL по бетону, штукатурке, гипсовым плитам и пр., в особенности для наружных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЦВЕТ
БЛЕСК
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ
ВЕЩЕСТВ (ПО ОБЪЁМУ)

Белый
Матовый
40 %

ПЛОТНОСТЬ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ
РАСЧЁТНАЯ НОРМА
РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
РАЗБАВИТЕЛЬ

1,32 гр/см³
35-40 мкм

10-11,4 кв.м/литр.

Разбавитель 1-01. Необходимое разбавление перед нанесением- 30%

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОТЛИПА
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ
НАНЕСЕНИЕМ
ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

	5°C	15°C	25°C	40°C
2 часа	1 час	30 минут	20 мин.	
16 часов	8 часов	4 часа	1-2 часа	
24 часа	16 часов	12 часов	6 часов	

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

** при температуре 25°C и относительной влажности 65%.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистая, сухая и свободная от посторонних включений.

Удалить существующее отслаивающееся покрытие.

Поверхность должна быть тщательно вымыта при помощи очистки водой высокого давления и полностью высушена.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Давление (атм.)	Диаметр сопла распылителя	Разбавитель	Разбавление по объёму (%)
КИСТЬЮ / ВАЛИКОМ			Уайт-Спирит	30%
ОБЫЧНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	3 - 4		Уайт-Спирит	30%
БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	4 - 5	0,011-0,015 "	Уайт-Спирит	30%

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Разбавитель 1-01.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Хорошо перемешать перед использованием и в процессе окраски.

2. Не рекомендуется использовать при температуре ниже 5°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте. Избегайте использования вблизи открытого огня. При использовании предотвратить прямой контакт с кожей и слизистыми глаз. После окраски помыть руки водой и мылом. Не допускать вдыхания паров краски.

Не смешивать материал с другими материалами, за исключением специально рекомендованными нами.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вышеперечисленные данные основаны на нашем многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед употреблением материала потребитель обязан лично убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу.

